




## ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Provt.datum: <b>20140430</b>	Lab Provnr: <b>2007434</b>
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: <b>Flivik</b>	
Produkt: <b>Stenmjöl 0/4 mm</b>	Provtagare: <b>SJ</b>	

**Analysresultat:**  
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



**Noteringar**  
 Produktionskontroll  
 Tvättsiktat  
 Laborant NK

**Passerande mängd vikt-% vid sikt mm**

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
8,6	12,6	18,3	26,6	40,1	62,0	90,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: \_\_\_\_\_