

ANALYS AV SLITLAGERGRUS


Entreprenör: _____ Provtdatum: **20110428** Lab Provnr: **2005969**
Objekt: _____ Märkning: _____
Leverantör: _____ Provtagn.plats: **Flivik**
Produkt: **Slitlager 0/16 mm** Provtagare: **AJ**

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar

Produktionskontroll
Torrsiktat
Stenmjöl ej iblandat



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm
7,8	7,8	12,4	18,2	26,6	38,0	51,6	60,6	73,5	87,5	98,8	100,0	100,0

AB Nybrogrus 2012-11-16

Underskrift: _____