




ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Provt.datum: 20161206	Lab Provnr: 2008617
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Igersdela	
Produkt: Natursingel 8/16 mm	Provtagare: PC	

Analysresultat:
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
 Produktionskontroll
 Torrsiktat
 Laborant NK

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
2,0	3,0	3,8	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	5,0	38,3	99,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: Natalie Karlsson