



## ANALYS AV BARLAGERGRUS 0-31,5 mm

Entreprenör:	Provt.datum: <b>20200311</b>	Lab Provnr: <b>2004028</b>
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: <b>Brånahult</b>	
Produkt: <b>Bärlager 0/32 mm</b>	Provtagare: <b>PA</b>	


### Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

### Noteringar

Produktionskontroll  
Tvättsiktat  
Laborant PA

Gränskurvor bärlager till belagda vägar enligt TDOK 2013:0530



### Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
4,1	5,2	7,0	9,7	14,2	21,8	32,8	38,3	43,9	52,1	65,3	83,2	99,1	100,0	100,0	100,0