



ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:

Provt.datum: **220523**

Lab Provnr: **2011475**

Objekt:

Märkning:

Leverantör:

Provtagn.plats: **Brånahult**

Produkt:


Makadam 11/16 mm

Provtagare: **PA**

Laborant: **PA**

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar

Produktionskontroll

Torrsiktat

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,063 mm | 0,125 mm | 0,25 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | 2,0 mm | 4,0 mm | 5,6 mm | 8,0 mm | 11,2 mm | 16,0 mm | 22,4 mm | 31,5 mm | 45,0 mm | 63,0 mm | 90,0 mm |
| 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 14,9 | 93,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Underskrift: _____