



## ANALYS AV STENMATERIAL


|                                |                                  |                            |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Entreprenör:                   | Provt.datum: <b>20251208</b>     | Lab Provnr: <b>2013608</b> |
| Objekt:                        | Märkning:                        |                            |
| Leverantör:                    | Provtagn.plats: <b>Brånahult</b> |                            |
| Produkt: <b>Makadam 4/8 mm</b> | Provtagare: <b>PA</b>            |                            |
|                                | Laborant: <b>NK</b>              |                            |

### Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

### Noteringar

Produktionskontroll  
Torrsiktat



### Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

|          |          |         |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,063 mm | 0,125 mm | 0,25 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | 2,0 mm | 4,0 mm | 5,6 mm | 8,0 mm | 11,2 mm | 16,0 mm | 22,4 mm | 31,5 mm | 45,0 mm | 63,0 mm | 90,0 mm |
| 0,8      | 1,2      | 1,4     | 1,5    | 1,8    | 2,6    | 12,7   | 53,3   | 93,2   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |

Underskrift: \_\_\_\_\_