



ANALYS AV STENMATERIAL


Entreprenör:	Prov.t.datum: 20250123	Lab Provnr: 2013053
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Flivik	
Produkt: Stenmjöl 0/2 mm	Provtagare: SJ	
	Laborant: EB	

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar

Produktionskontroll
Tvättsiktat



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
11,4	18,6	29,8	46,0	67,1	92,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____