



ANALYS AV STENMATERIAL


Entreprenör:	Provt.datum: 20250618	Lab Provnr: 2013371
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Flivik	
Produkt: Maskinsand 0/4 mm	Provtagare: AS	
	Laborant: EO	

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar

Produktionskontroll
Tvättsiktat



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
10,7	17,1	27,2	41,8	59,1	78,9	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____