



ANALYS AV FÖRSTÄRKNINGSGRUS

Entreprenör:	Provt.datum: 20260220	Lab Provnr: 2005357
Leverantör:	Märkning:	
Produkt: Förstärkning 0/90 mm	Provtagn.plats: Flivik	
Objekt:	Provtagare: AS	


Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning siktnings

Noteringar

Produktionskontroll
Tvättsiktat
EB

Gränskurvor förstärkningslager till belagda vägar enligt TDOK 2013:0530



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm	125 mm
3,8	5,2	7,2	9,9	13,8	19,2	26,5	31,9	39,8	48,9	59,7	69,3	79,5	89,6	96,0	100,0	100,0
																180 mm
																100,0

AB Nybrogrus 2026-02-23

Underskrift: _____