



ANALYS AV STENMATERIAL


Entreprenör:	Provt.datum: 20250305	Lab Provnr: 2013162
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Flivik	
Produkt: Makadam 11/16 mm	Provtagare: AS	
	Laborant: EB	

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar

Produktionskontroll
Torrsiktat



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3	1,5	2,3	16,1	85,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____