



ANALYS AV STENMATERIAL


Entreprenör:	Provt.datum: 20260701	Lab Provnr: 2013968
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Flivik	
Produkt: Makadam 11/16 mm	Provtagare: AS	
	Laborant: EJ	

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar

Produktionskontroll
Torrsiktat



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,7	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,6	17,6	85,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____