




ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Prov.t.datum: 20170301	Lab Provnr: 2008750
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Flivik	
Produkt: Makadam 16/32 mm	Provtagare: SJ	

Analysresultat:
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
 Produktionskontroll
 Torrsiktat
 Laborant NK

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3	1,9	8,0	65,8	96,5	100,0	100,0	100,0

Underskrift: Natalie Karlsson