



ANALYS AV STENMATERIAL


Entreprenör:	Provt.datum: 20260701	Lab Provnr: 2013970
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Flivik	
Produkt: Makadam 4/8 mm	Provtagare: AS	
	Laborant: EJ	

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar

Produktionskontroll
Torrsiktat



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,9	5,5	33,7	90,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____