



ANALYS AV STENMATERIAL


Entreprenör:	Prov.t.datum: 20241029	Lab Provnr: 2012906
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Flivik	
Produkt: Makadam 8/11 mm	Provtagare: SJ	
	Laborant: EB	

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar

Produktionskontroll
Torrstakat



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	2,3	3,0	16,3	94,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____