




ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Provtdatum: 20200506	Lab Provnr: 2010234
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Flivik	
Produkt: Makadam 8/16 mm	Provtagare: SJ	

Analysresultat:
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
 Produktionskontroll
 Torrsiktat
 Laborant NK

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,7	3,3	7,6	29,9	92,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: Natalie Karlsson