




ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Provt.datum: 20220126	Lab Provnr: 2011356
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Flivik	
Produkt: Makadam 8/16 mm	Provtagare: SJ	Laborant: NK

Analysresultat:
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
 Produktionskontroll
 Torrsiktat

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,6	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,4	7,1	41,2	94,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____