



ANALYS AV STENMATERIAL


Entreprenör:	Provt.datum: 20260317	Lab Provnr: 2013774
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Flivik	
Produkt: Makadam 8/16 mm	Provtagare: PA	
	Laborant: EB	

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar

Upplag
Torrstakat



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
1,1	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	3,1	4,1	7,6	28,6	88,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____