




ANALYS AV BETONGSAND

Entreprenör:
 Objekt:
 Leverantör:
 Produkt: **Betongsand 0/4 mm**

Provt.datum: **20230309** Lab Provnr: **2004326**
 Märkning: **UT**
 Provtagn.plats: **Igersdela**
 Provtagare: **PA**

Analysresultat:
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar

PA
 Produktionskontroll
 Torrsiktat

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,063 mm | 0,125 mm | 0,25 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | 2,0 mm | 4,0 mm | 5,6 mm | 8,0 mm | 11,2 mm | 16,0 mm | 22,4 mm | 31,5 mm | 45,0 mm | 63,0 mm | 90,0 mm |
| 5,9 | 16,3 | 34,5 | 56,0 | 73,3 | 87,6 | 96,6 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

