




## ANALYS AV MURSAND

Entreprenör:	Provt.datum: <b>20200507</b>	Lab Provnr: <b>2004121</b>
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: <b>Igersdela</b>	
Produkt: <b>Mursand 0/4 mm</b>	Provtagare: <b>PA</b>	

Analysresultat:  
SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

0,00

Begränsningslinjer enl. Anl. AMA



### Noteringar

NK  
Produktionskontroll  
Torrsiktat

### Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
7,8	21,6	49,4	72,8	86,0	94,1	98,2	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

AB Nybrogrus 2020-05-11

Underskrift: NK