



ANALYS AV STRID SAND

Entreprenör:

Provt.datum: **20200706**

Lab Provnr: **2004141**

Objekt:

Märkning:

Leverantör:

Provtagn.plats: **Igersdela**

Produkt: **Strid sand 0/4 mm**

Provtagare: **MK**

Analysresultat:


SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

SS-EN 12620 Finhetsmodul enl. bilaga B

Noteringar

NK
Produktionskontroll
Torrsiktat

Begränsningslinjer enl. Anl. AMA (Tabell DCJ 12.1)



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
1,2	2,8	13,4	43,2	69,9	88,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

AB Nybrogrus 2020-07-07

Underskrift: NK

Justera endast % Pass. Observera att baseras på valt prov i formulär. SAMT är enbart byggt för material 0-4 mm

% Pass.	10	60
Resultat	0,209	0,814
Garderingstal:	3,895	