




ANALYS AV BARLAGERGRUS 0-31,5 mm

Entreprenör:	Provt.datum: 20220822	Lab Provnr: 2004136
Objekt:	Märkning: S1	
Leverantör:	Provtagn.plats: Runtorp	
Produkt: Bärlager 0/32 mm	Provtagare: PA	

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Gränskurvor bärlager till belagda vägar enligt TDOK 2013:0530



Noteringar

Produktionskontroll
Tvättsiktat
PA

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
5,7	7,6	10,3	14,6	20,6	29,0	38,0	44,5	52,7	63,3	75,4	87,0	98,1	100,0	100,0	100,0