



ANALYS AV BARLAGERGRUS 0-31,5 mm

Entreprenör:	Provt.datum: 20221124	Lab Provnr: 2004160
Objekt:	Märkning: LA + mDe	
Leverantör:	Provtagn.plats: Runtorp	
Produkt: Bärlager 0/32 mm	Provtagare: PA	

Analysresultat:


SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

EN 1097-2 Los Angeles-tal, 10-14 mm	Vikt %	30
SS-EN 1097-1 Micro-deval värde	Vikt %	10

Noteringar

Produktionskontroll
mDe: 9,5 / 9,9
PA

Gränskurvor bärlager till belagda vägar enligt TDOK 2013:0530



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0