



## ANALYS AV BÄRLAGERGRUS 0-31,5 mm


Entreprenör:	Provt.datum: <b>20230130</b>	Lab Provnr: <b>2004167</b>
Objekt:	Märkning: <b>S1</b>	
Leverantör:	Provtagn.plats: <b>Runtorp</b>	
Produkt: <b>Bärlager 0/32 mm</b>	Provtagare: <b>PA</b>	

### Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

### Noteringar

Produktionskontroll  
Tvättsiktat  
EB



### Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
5,2	7,1	9,6	13,6	18,8	26,0	33,9	39,2	45,6	54,9	67,8	80,5	94,7	100,0	100,0	100,0