



## ANALYS AV BÄRLAGERGRUS 0-45 mm

Entreprenör:

Provt.datum: **20230403**

Lab Provnr: **2004179**

Objekt:

Märkning: **S1**

Leverantör:

Provtagn.plats: **Runtorp**

Produkt:

**Bärlager 0/45 mm**

Provtagare: **PA**


### Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

### Noteringar

Produktionskontroll  
Tvättsiktat  
PA

Gränskurvor bärlager till belagda vägar enligt TRVKB 10 2011:083



### Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

|          |          |         |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,063 mm | 0,125 mm | 0,25 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | 2,0 mm | 4,0 mm | 5,6 mm | 8,0 mm | 11,2 mm | 16,0 mm | 22,4 mm | 31,5 mm | 45,0 mm | 63,0 mm | 90,0 mm |
| 3,9      | 5,3      | 7,2     | 10,0   | 13,7   | 18,6   | 23,6   | 27,6   | 32,6   | 40,2    | 50,3    | 62,1    | 78,8    | 94,9    | 100,0   | 100,0   |

AB Nybrogrus 2023-04-05

Underskrift: \_\_\_\_\_