



ANALYS AV STENMATERIAL


Entreprenör:	Prov.t.datum: 20260806	Lab Provnr: 2014001
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Runtorp	
Produkt: Stenmjöl 0/4 mm	Provtagare: PA	
	Laborant: PA	

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar

Produktionskontroll
Tvättsiktat



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
7,9	12,7	20,7	33,6	50,4	69,0	91,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____