




## ANALYS AV STENMATERIAL

|                                  |  |                            |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Entreprenör:                     | Provt.datum: <b>20220815</b>           | Lab Provnr: <b>2011591</b> |
| Objekt:                          | Märkning: <b>VSI 745 rpm 50% 22 mm</b> |                            |
| Leverantör:                      | Provtagn.plats: <b>Runtorp</b>         |                            |
| Produkt: <b>Makadam 16/22 mm</b> | Provtagare: <b>PA</b>                  | Laborant: <b>NK</b>        |

**Analysresultat:**  
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



**Noteringar**  
 Produktionskontroll  
 Torrsiktat

**Passerande mängd vikt-% vid sikt mm**

|          |          |         |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,063 mm | 0,125 mm | 0,25 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | 2,0 mm | 4,0 mm | 5,6 mm | 8,0 mm | 11,2 mm | 16,0 mm | 22,4 mm | 31,5 mm | 45,0 mm | 63,0 mm | 90,0 mm |
| 0,6      | 0,7      | 0,8     | 0,9    | 0,9    | 0,9    | 1,0    | 1,0    | 1,0    | 1,3     | 18,6    | 96,5    | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |

Underskrift: \_\_\_\_\_