




## ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Provt.datum: <b>20231113</b>	Lab Provnr: <b>2012332</b>
Objekt:	Märkning: <b>VSI 895 rpm 0% 22mm 50% 2-5</b>	
Leverantör:	Provtagn.plats: <b>Runtorp</b>	
Produkt: <b>Makadam 16/22 mm</b>	Provtagare: <b>PA</b>	Laborant: <b>EB</b>

**Analysresultat:**  
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



**Noteringar**  
 Produktionskontroll  
 Torsiktat

**Passerande mängd vikt-% vid sikt mm**

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	18,8	96,9	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: \_\_\_\_\_