




ANALYS AV STENMATERIAL

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Entreprenör: | Provt.datum: 20231205 | Lab Provnr: 2012362 |
| Objekt: | Märkning: | |
| Leverantör: | Provtagn.plats: Runtorp | |
| Produkt: Makadam 16/32 mm | Provtagare: PA | Laborant: NK |

Analysresultat:
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
 Produktionskontroll
 Torrsiktat

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,063 mm | 0,125 mm | 0,25 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | 2,0 mm | 4,0 mm | 5,6 mm | 8,0 mm | 11,2 mm | 16,0 mm | 22,4 mm | 31,5 mm | 45,0 mm | 63,0 mm | 90,0 mm |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | 3,8 | 61,7 | 97,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Underskrift: _____