



ANALYS AV STENMATERIAL


Entreprenör:	Provt.datum: 20250520	Lab Provnr: 2013307
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Runtorp	
Produkt: Makadam 16/32 mm	Provtagare: PA	
	Laborant: EB	

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar

Produktionskontroll
Torrsiktat



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	6,4	74,2	98,7	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____