




ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Provt.datum: 20230619	Lab Provnr: 2012102
Objekt:	Märkning: Allmän	
Leverantör:	Provtagn.plats: Runtorp	
Produkt: Makadam 32/63 mm	Provtagare: PA	Laborant: PA

Analysresultat:
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
 Produktionskontroll
 Torsiktat. 50mm: 84,3%.

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,3	0,5	0,7	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,4	2,2	5,3	3,8	45,4	100,0	100,0

Underskrift: _____