



ANALYS AV STENMATERIAL


Entreprenör:	Provt.datum: 20250505	Lab Provnr: 2013276
Objekt:	Märkning: 50% VSI 745 rpm 11/16 100% retur 22mm	
Leverantör:	Provtagn.plats: Runtorp	
Produkt: Makadam 8/22 mm	Provtagare: PA	Laborant: PA

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar

Produktionskontroll
Torsiktat



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,5	1,7	4,1	22,3	63,4	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____